

Kebony Clear

Kebony Clear RAP rektangulær kledning


19 x 110 mm

Produktbeskrivelse

Kebony Clear RAP er produsert fra FSC™ sertifisert Radiata, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Clear har en tilnærmet kvistfri fremside og er gjennombehandlet.



Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Rektangulær med glatt overflate
Dimensjon	19 x 110 mm
Lengder	For tilgjengelige lengder, vennligst se "Oversikt over tilgjengelige lengder" på www.kebony.com
Kvist/kvaelommer	Kan forekomme og er en naturlig forekomst i tre
Kuving	Maks 1 % av bredden
Kantkrok	3-3,6 m: maks 10 mm; 4,2-4,8 m: maks 13 mm
Fuktighet	4-8 %
Sprekk	Overflatesprekker kan forekomme
Vankant	Tillates på baksiden i liten grad
MERK	Defekter på baksiden av bordet kan forekomme. Disse vil ikke påvirke produktets tekniske kvalitet.



Kebony teknologien gir en dyp og fylldig brunfarge. Ved eksponering for sol og regn utvikles en naturlig sølvgrå patina. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

Tekniske data (gjennomsnittsverdier)

	Kebony	Ubehandlet	Enhet
Densitet (12 % mc)	670	480	Kg/m ³
Hardhet (EN 1534)	4,2	2,5	Brinell
Maks svelling (Tørr til våt, tangentiell retning)	4	8	%
Råtebestandighet (EN 350)	1	5	Holdbarhetsklasse 1-5
Bruksklasse (EN 335)	3*	1**	

* Egner seg for bruk utendørs over bakken

** Egner seg ikke utendørs

Dokumenter / Sertifikater / Samsvar

Kebony monteringsveiledning for kledning - www.kebony.no

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org

Miljømerket 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org

EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no

Samsvarer med EUs tømmerforordning (EUTR)



The mark of responsible forestry
FSC™ C074349



Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC).

Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Kebony produkter vil endre utseende når det utsettes for regn og sol. Fargeendringer og overflatesprekker er en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Dette databladet gjelder for produktets opprinnelige profil – eventuelle endringer kan påvirke produktets tekniske ytelse.

Kebony arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Informasjon gitt i dette databladet kan endres uten varsel.